



# Technisches Datenblatt

## Planenstoff 650 g/m<sup>2</sup>

Gewebe	Fabric	100% PES / 1100 dtex	
Totalgewicht	Total weight	650 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286/2 1998
Lackierung	Embossing	Glänzend/Glossy	
Lackierung	Lacquering	Glänzend/Glossy	
Höchstzugkraft Kette	Breaking strength Warp	3000 N/5 cm	ISO 1421/1 : 2016
Höchstzugkraft Schuss	Breaking strength Weft	2800 N/5 cm	ISO 1421/1 : 2016
Weiterreisskraft Kette	Tear strength Warp	300 N	DIN 53363 2003
Weiterreisskraft Schuss	Tear strength Weft	300 N	DIN 53363 2003
Haftung	Adhesion	100 N/5 cm	ISO 2411 : 2017
Temperaturbeständigkeit	Temperature resistance	-40/+70°C	DIN EN 1876/2 1998
Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-transparent))	Light fastness (except white and (half-transparent))	7-8	ISO 105 B02 : 2014
Brennverhalten	Fire behavior	< 100 mm/min	ISO 3795 1989

Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der laufenden Produktion